

Erstatter: Ny

Dato: 2017-09-05

RubberFix

Transparent pasta til reparation, beskyttelse og vandtætning. Anvendes til limning og forseglning af materialer som fx gummi, læder, tekstil, træ, neopren metal samt porcelæn.

- Meget fleksibel limfuge.
- Temperaturbestandighed $-40\text{ °C} - +120\text{ °C}$.
- God vedhætning til de fleste materialer.
- Transparent efter udhærdning.
- Højt tørstofindhold.
- Vandfast reparationsmasse med stærk limfuge.

TEKNISKE DATA

Produkttype: MS Polymer

Farve: Transparent

Konsistens: Tyktflydende

Tørstof: 100 %

Arbejdstemperatur: Ikke under 5 °C og meget lav luftfugtighed.

Skindtid: Ca. 10-30 min.

Hærdetid: Ca. 48 timer

Limfugens temperatur bestandighed: $-40\text{ °C} - +120\text{ °C}$

Værktøj: Reparationskit medfølger

FORBEHANDLING

Fladerne skal være rene, tørre og fedtfri. Slibning med fint sandpapir vil optimere vedhæftningen.

ANVENDELSESOMRÅDE:

Kan anvendes på sko, støvler, handsker, luftmadras, gummibåd, regntøj, våddragt, telt m.m. vi anbefaler altid først at lave en test.

REPARATION

Hæle og såler: Lav en form af tape rundt om hælkannten. Fordel RubberFix. Anbring emnet vandret og lad reparationen hærde i 16-48 timer. Specielt i tykke lag, kan der under hærdning dannes små bobler i limen, hvilket ikke forringer styrken. Såler skal efter limning forsegles i kanten med en ekstra limstreng.
Huller/revner: Hold materialet sammen med tape. På modsatte side påføres RubberFix, således at limen dækker 1 cm uden for selve reparationsstedet. Lad hærde i 16-24 timer.

NB! Reparationer bliver glatte i forbindelse med is og våde underlag. Dette kan undgås ved at strø fint sand i limen ca. 1 time efter påføring.

RENGØRING

Ved arbejde med lim bør god renlighed overholdes. Sørg for god ventilation. Undgå hud- og øjenkontakt. Lim på huden fjernes med sæbe og vand eller håndrensemiddel. Våd lim fjernes med acetone. Indtørret lim fjernes med mekanisk.

LIMNING

Limen skal have stuetemperatur inden anvendelse. Påfør et tyndt lag lim på begge flader. Vent 10-30 min. Fladerne presses sammen og holdes på plads med skruetvinge eller tape. Hærder i løbet af 16-24 timer. Inden hæften skrues på, klemmes RubberFix frem i tubeåbningen. Overflødig lim skrubes væk og gevindet rengøres.

BEGRÆNSNING

Hæfter ikke på fede plasttyper som polyethylen, polypropylen og teflon.

EMBALLAGE

50 ml

HOLDBARHED OG OPBEVARING

12 mdr. i uåbnet emballage tørt og køligt. Optimalt ved 5 °C . Frostfrit.

BORTSKAFFELSE

Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

**SIKKERHED & MILJØ**

Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på www.casco.dk.

BEMÆRK

Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.

Se venligst det landespecifikke datablad.

Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.

Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig kontrol.

Certificeret iflg.:

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
Kundeservice.: +45 702 77 703
casco@dk.sika.com
www.sika.dk
www.casco.dk